

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ26.Н00974

Срок действия с 23.07.2018

по 22.07.2021

№ 0340188

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", Место нахождения: 129281, Россия, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, этаж 2, помещение 1, комната 29. Адрес места осуществления деятельности: 129281, РОССИЯ, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, помещения 20, 21. Телефон: + 7(495) 989-12-49. Адрес электронной почты: info@gamma-test.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11АЖ26; дата регистрации аттестата: 17.03.2017 года.

ПРОДУКЦИЯ Полимер-модифицированный битум марок: BIOTUM® ПМБ 60; BIOTUM® ПМБ 90.
Выпускаемые по СТО 32908913-002-2017
Серийный выпуск.

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
23.99.13

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 32908913-002-2017 «Полимер-модифицированный битум марок: BIOTUM® ПМБ 60; BIOTUM® ПМБ 90. Технические требования»

код ТН ВЭД
2715 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие БИОТУМ». Место нахождения: 600901, Владимирская обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д.144. Адрес места осуществления деятельности: 600901, Владимирская обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д.144. Телефон: +7 (495) 41-41-495.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие БИОТУМ». Место нахождения: 600901, Владимирская обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д.144. Адрес места осуществления деятельности: 600901, Владимирская обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д.144. Телефон: +7 (495) 41-41-495.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 562-04-07/2018 от 23.07.2018 г., Испытательной лаборатории «Промтехконтроль» Общества с ограниченной ответственностью «Гамма-Тест».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: З.

Инспекционный контроль: июль 2019 г., июль 2020 г.



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
подпись
Подпись
подпись

Калугин С.Б.
инициалы, фамилия
Волкорезов С.Л.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Промтехконтроль

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

ИЛ «Промтехконтроль»

Шурикова С.Е.

«23» июля 2018 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№562-04-07/2018

Изделие:

Полимер-модифицированный битум
марки BIOTUM® ПМБ 60

Наименование продукции	Полимер-модифицированный битум
Марка	БИОТУМ® ПМБ 60
Нормативный документ (НД), по которому выпускается изделие	СТО 32908913-002-2017
Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие БИОТУМ»
Адрес изготовителя	Место нахождения: 600901, Владимирская обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д.144. Адрес места осуществления деятельности: 600901, Владимирская обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д.144.
Заказчик	Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест"
Адрес заказчика	Место нахождения: 129281, Россия, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, этаж 2, помещение 1, комната 29. Адрес места осуществления деятельности: 129281, РОССИЯ, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, помещения 20, 21
Нормативный документ (НД), на соответствие которого проводились испытания	СТО 32908913-002-2017
Результаты испытаний	См. стр. 4-4
Дата получения образца	20.07.2018г
Дата начала испытаний	23.07.2018г

1. Назначение и краткое описание изделия

1.1. Назначение: Полимер-модифицированный битум марки BIOTUM® ПМБ 60 применяется в качестве вяжущего материала при строительстве, ремонте и реконструкции дорожных покрытий и оснований.

2. Процедура испытаний

Таблица 1

2.1. Идентификация изделия	Наименование, тип, маркировка, функциональные показатели образца соответствуют технической и эксплуатационной документации	
2.2. Условия проведения испытаний	Температура окружающего воздуха	20-22 °С
	Относительная влажность воздуха	55...68 %
	Атмосферное давление	744...748 мм рт. ст.

3. Методы испытаний

Испытания проведены в соответствии с СТО 32908913-002-2017

4. Результаты испытаний

4.1. Результаты испытаний представлены в таблице 2.

Приняты следующие условные обозначения:

С – изделие соответствует проверяемому требованию НД;

Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД;

НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию.

**Результаты испытаний на соответствие требованиям
СТО 32908913-002-2017**

Таблица 2

№ пункта СТО	Нормированные технические требования		Результаты испытаний	Вывод
6	Технические требования		-	-
6.2	По техническим показателям продукт должен соответствовать требованиям указанным в таблице 1		-	-
Табл. №1	Наименование показателя	Норма для ПМБ 60	-	-
	Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре: - 25°C - 0°C, не менее	61-90 20	74 23	С
	Температура размягчения по кольцу и шару, °C, не ниже	47	52,1	С
	Растяжимость, см, при температуре, не менее: - 25°C - 0°C	55 3,5	>100 4,5	С
	Температура хрупкости, °C, не выше	-15	-19	С
	Изменение свойства после RTFOT-старения: Изменение массы, не более, % Изменение температуры размягчения, не более, °C Остаточная пенетрация, не менее, %	0,8 7 60	0,3 6,1 73	С
	Индекс пенетрации	От -2,0 до +1,0	0,07	С
	Однородность (гомогенизация)	равномерное распределение полимера в виде частиц размером менее 25 мкм	менее 25 мкм	С
8.5	Температура вспышки, °C, не ниже	240	-	С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образец изделия, Полимер-модифицированный битум марки BIOTUM® ПМБ 60, изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие БИОТУМ», **соответствует** требованиям СТО 32908913-002-2017.